

## EGOPOL BUTYLDICHTBAND

ist ein butylkautschukbasiertes Dichtband, welches ohne Wartezeit sofort funktionsfähig ist, und sich durch eine einfache, unkomplizierte Verarbeitbarkeit auszeichnet. EGOPOL ist als beidseitig selbstklebendes volumenbeständiges, thermoplastisches Dichtband und auch als Rundprofil erhältlich. In seinen Eigenschaften und Bestandteilen eignet sich EGOPOL ausgezeichnet im Bereich „nachhaltiges Bauen“ und verspricht eine langlebige Abdichtung.

### EIGENSCHAFTEN

**EGOPOL zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften universell aus:**

alterungsbeständig · bei sach- und fachgerechter Anwendung liegt für EGO Butyl eine nahezu uneingeschränkte Lebensdauer vor  
bitumenfrei · bitumenverträglich · einfache Verarbeitung · geräuschkämmend · geruchsfrei · gute Haftung und Verträglichkeit mit den meisten bekannten Werkstoffen · hohe Wasserdampfdiffusionsdichtigkeit · langzeitbeständig · lösemittelfrei · nicht korrodierend permanent selbstklebend · physiologisch unbedenklich · plastisch · selbstverschweißend · sofort funktionsfähig · UV-beständig volumenbeständig · wasserbeständig · wasserdicht · wirkt isolierend · witterungsbeständig

### ANWENDUNGSBEREICHE

EGOPOL eignet sich zur Abdichtung zwischen Bauteilen aus Beton, Holz, Faserzement, Wellblech, faserverstärkten Polyester etc. Generell ist EGOPOL für überlappende und schützende Abdichtungsaufgaben an Fugen, Anschlüssen, Nähten, Umwicklungen, Durchbrüchen und Stoßstellen sowie für umfangreiche Reparaturarbeiten für Innen und Außen geeignet. Neben der temporären Fixierhilfe ohne Übertragung von mechanischen Kräften eignet sich das Produkt als Korrosionsschutz zwischen metallischen Werkstoffen oder zur Vibrationsdämmung und Schalldämmung. Für Kraftübertragungen ist eine mechanische Sicherung notwendig.

**Anwendungsgebiete:**

Betonfertigteile · Formbau · Industrie · Tiefbau

### ANWENDUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Auf porösen Untergründen wie Beton, Putz etc. kann die Haftung durch die Vorbehandlung mit EGO BUTYLPRIMER PRO bzw. EGO BUTYLPRIMER ECO (lösemittelfrei) erhöht werden. Für eine Haftsteigerung bitte Primer-Tabelle beachten. Der Haftungs Aufbau auf dem Substrat erfolgt rein physikalisch, kann durch kräftiges Andrücken oder Anrollen verbessert werden und steigert sich nochmals mit der Zeit. Das Temperaturverhalten ist typisch thermoplastisch, d. h. mit zunehmender Temperatur stellt sich eine weichere und klebrigere Materialkonsistenz ein. Gerade bei automatischen Abwickelvorgängen empfehlen wir deshalb eine Verarbeitungstemperatur von ca. 20°C. EGOPOL ist die marktgerechte Ergänzung zu den Dichtungsbändern EGOFERM und EGOBON. Es zeigt keine Migration im Lebensmittel Wasser und besitzt das Prüfzeugnis vom Süddeutschen Kunststoffzentrum für seine Eignung zur Abdichtung von Faserzementplatten sowie für seine Tropentauglichkeit. Des Weiteren besitzt EGOPOL das Label des Syndicat Français des Joints et Facades Paris. EGOPOL ist selbstverschweißend und verklebt mit leichten Fingerdruck sehr gut mit sich selbst. Eine Trennung ist nur durch Schneiden möglich. Dazu muss ein scharfes Messer vorher mit Wasser angefeuchtet werden. Bei ausreichendem Anpressdruck und geringer Verschiebung der Haftflächen bleibt die Dichtigkeit erhalten (Effekt der gleitenden Dichtung). Eine konstante Druckbelastung auf das EGOPOL bewirkt dessen Verformung zwischen den Abdichtungsflächen. Das Zusammenpressen der Dichtflächen gewährleistet die einwandfreie Abdichtung und gleicht vorhandene Unebenheiten der Haftflächen aus. Runde Profile und höhere Verarbeitungstemperaturen erleichtern die Verpressung auf die Endmaße, was durch entsprechende Abstandhalter sicherzustellen ist. Eine komplette Verpressung des Butyldichtstoffs kann durch eine permanente Abstandshaltung sichergestellt werden (z.B. EGOBON 212 MIT SEELE, FIX ABSTANDSHALTER 2,3mm). Butylrückstände an den Untergründen oder Werkzeugen einfach mit EGOPOL abtupfen. Schwer lösbare Verunreinigungen können mechanisch, z.B. mit einem scharfen, mit Wasser benetzten Messer entfernt werden und lassen sich am besten mit Reinigungsbenzin lösen.

Die Verträglichkeit zu anderen Baustoffen wird nur mit den dafür empfohlenen EGO-Produkten gewährleistet.

Unsere Materialeigenschaftsliste bietet Ihnen eine Übersicht aller notwendigen Informationen und eine detaillierte Gegenüberstellung unserer EGO-Butylprodukte.

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

**EGOPOL entspricht den:**

**IVD-Merkblätter:**

- Nr. 5, 19-1, 25, 29, 31, 35

**Verträglichkeiten:**

- mit Bitumen nach DIN EN 1548

**Die nachfolgenden Prüfungen wurden von EGOPOL erreicht:**

**Prüfzeugnis:**

- des Süddeutschen Kunststoffzentrums für ihre Eignung zur Abdichtung von Faserzementplatten

**Konformität:**

- des Produkts zur Verordnung [EG] Nr. 1935/2004 Artikel 3 zur Lagerung mit dem Lebensmittel Wasser

**Zertifikat:**

- SNJF - Label Facade

### NACHHALTIGKEIT

**VOC-Anforderungen:**

- EMICODE EC1 Plus
- AgBB Schema [Beladung 0,007m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>]
- franz. VOC-Klasse A+ und KMR-Verordnung

### NACHHALTIGKEIT

#### BMS-Produktverifizierungen:

- DGNB Neubau 18 und DGNB Neubau 23
- QNG Plus Version
- BNB - Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen
- EU-Taxonomie
- LEED v4.1
- BREEAM DE Neubau 2018 & BREEAM International 2016

#### Umweltproduktdeklaration [EPD]:

- Muster-EPD [Products based on butyl chemistry]

#### Materialanforderungen für QNG / Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude:

- Kleb- und Dichtstoffe in Innenräumen inkl. TGA nach BNB\_BN\_1.1.6, Anlage 1, Pos. 8 und QNG-313, Pos. 4.1, 4.2
- Kleb- und Dichtstoffe zur Herstellung der Luftdichtigkeit der Fassade nach BNB\_BN\_1.1.6, Anlage 1, Pos. 9 und QNG-313, Pos. 4.3



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

### TECHNISCHE DATEN

Produkteigenschaften	Ergebnis	in Anlehnung an
Materialbasis Dichtstoff	Butylkautschuk, Polyisobutylen [PIB]	
Dichte	ca. 1,9 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-1
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C	
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +100 °C	
Shore 00 Härte	ca. 50 ca. 65 [Großrollen]	DIN EN ISO 868
Penetration [150g, 23°C, 5sec]	ca. 54 [0,1 mm]* Butyl 30x30mm	DIN 51580
Druckfestigkeit	> 0,10 N/mm <sup>2</sup>	LAB-01 [angelehnt an NF P30-303]
Schälfestigkeit	ca. 25 N/25mm*	LAB-06 [angelehnt an DIN EN ISO 29862]
Wasserdichtheit	wasserdicht	DIN EN 1928
Sd-Wert	≥ 1500m [Butyldicke ≥2mm]	DIN EN 12572
UV-, Witterungs- und Langzeitbeständigkeit [nach 1.000 Std.]	sehr gut keine Rissbildung kein Brechen keine Reduzierung des Tacks	DIN EN ISO 4892-2:2013
UV-Beständigkeit [nach 200 Std. UV-Strahlung]	sehr gut keine Rissbildung kein Brechen keine Reduzierung des Tacks	
Biegebeständigkeit [nach 100 Std. bei +90°C und 5 Std. bei -30°C]	Keine Rissbildung Kein Brechen	
Viskosität	standfest	DIN EN ISO 7390
Festkörpergehalt	> 99 %	DIN EN ISO 10563
Zündtemperatur	> 400 °C	DIN 51794
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar Euroklasse E	DIN 4102 EN 13501-1

\* Durchschnittswerte, nicht für die Spezifikation bestimmt

### LIEFERUMFANG

Standardfarbe des Butyls	grau			
Verpackung	Durchmesser	Meter/Rollen	Rollen/Karton	Meter/Karton
	8 mm Ø	6	22	132
	20 mm Ø	3	12	36

### LIEFERUMFANG

#### Lagerung

Rollen liegend, trocken und staubgeschützt lagerfähig:

- 36 Monate [bei +20°C]

Vor mechanischer Beschädigung schützen.

#### Maßtoleranzen

± 0,5 mm

### SICHERHEITSHINWEISE

#### Entspricht

Verordnung [EG] Nr. 1907/2006 [REACH]

#### Nicht gefährlich

gemäß Verordnung [EG] Nr. 1272/2008 [CLP]

#### Nicht kennzeichnungspflichtig

gemäß Verordnung [EG] Nr. 1272/2008 [CLP]

#### Sicherheitshinweise

siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

#### Entsorgung

siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.