DRG-PE-Rundschnur

Technisches Datenblatt

DRG-PE-Rundschnur wird speziell für die Hinterfüllung von kalt verarbeitbarer Fugenmasse hergestellt. Sie hat die Aufgabe die Haftung der Dichtmasse am Fugengrund zu vermeiden und stellt darüber hinaus die erforderliche Vergusstiefe sicher.

Die Rundschnur eignet sich hervorragend als Riss-, Fenster- und Türabdichtung, ideal als Fugendämmung, extrem flexibel und verwendbar für den Innen- und Aussenbereich.

Technische Daten – Produktmerkmale

Material	--	geschlossenzelliger PE Schaum grau
Raumgewicht	--	22 kg/m³ ± 5 kg/m³
Zugfestigkeit	ISO 1798	130 kPa
Brandklassifizierung	EN 13501-1	E
Druckverformungsrest **22 h bei 50%**	ISO 1856	1/2 h nach Entlastung: 45%
Temperaturbeständigkeit	--	-40 °C bis +100 °C
Reißdehnung	ISO 1798	30%
Druckfestigkeit **25 % Kompression** **50 % Kompression** **70 % Kompression**	ISO 3386/1	 20 kPa 50 kPa 120 kPa
Wasserdichtheit	ISO 62	0,5%

LAGERUNG: TROCKEN BEI RAUMTEMPERATUR IN DER ORIGINALVERPACKUNG; 1 JAHR NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!